

ø Materialbedarf bei einer Wanddicke von **11,50 cm**

Mischungsverhältnis (Angaben in Liter)

| Fläche (m ²) | Mörtel (Liter) | 01:03 | | 01:03,5 | | 01:04 | |
|--------------------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|
| | | Zuschlag | Kalk | Zuschlag | Kalk | Zuschlag | Kalk |
| 10 | 290 | 217,5 | 72,5 | 225,6 | 64,4 | 232 | 58 |
| 20 | 580 | 435 | 145 | 451,1 | 128,9 | 464 | 116 |
| 30 | 870 | 652,5 | 217,5 | 676,7 | 193,3 | 696 | 174 |
| 40 | 1160 | 870 | 290 | 902,2 | 257,8 | 928 | 232 |
| 50 | 1450 | 1087,5 | 362,5 | 1127,8 | 322,2 | 1160 | 290 |
| 60 | 1740 | 1305 | 435 | 1353,3 | 386,7 | 1392 | 348 |
| 70 | 2030 | 1522,5 | 507,5 | 1578,9 | 451,1 | 1624 | 406 |
| 80 | 2320 | 1740 | 580 | 1804,4 | 515,6 | 1856 | 464 |
| 90 | 2610 | 1957,5 | 652,5 | 2030 | 580 | 2088 | 522 |
| 100 | 2900 | 2175 | 725 | 2255,6 | 644,4 | 2320 | 580 |